

常州三和塑胶有限公司

产品性能表

品名 (GRADE) : JK-1105 高阻燃				
测试标准 (STANDARD OF TEST) Q/320412 CNW 002-2015				
检验项目	单位	标准要求	测试结果	测试方法
表观密度 DENSITY	Kg/m ³	55-85	82.3	GB/T 6343-2009
拉伸强度 TENSILE STRENGTH	Kpa	≥ 120	200	GB/T 6344-2008
断裂伸长率 TENSILE RATE	%	≥ 120	253	GB/T 6344-2008
压缩强度 COMPRESSION DEFLECTION	Kpa	≤ 5.0	3.1	GB/T8813-2008
压缩永久变形 COMPRESSION DEFORMATION	%	≤ 30	9.9	GB/T6669-2008
撕裂强度 TEARING STRENGTH	N/m	≥ 250	520	GB/T10808-2006
氧指数 OXYGEN INDEX	%	≥ 32	32.5	GB/T 2406-2009
高温试验 (105°C±3°C , 7d)	%	≤ 10.0	6.5	GB/T 17794-2008
低温试验 (-40°C±3°C , 5h)	---	柔软无龟裂	合格	GB/T 17794-2008
备注： 材料阻燃性能按 EN45545 标准检测，结果符合 R22 中有关 HL2 危险等级。				
				

检验员：储莉萍

审核：宋秋华